

PRODUCT INFORMATION | INFORMATION PRODUIT | PRODUKTDATEN | PRODUCTINFORMATIE

Composition Composition Zusammensetzung Samenstelling	Permanent resilient underlay including mineral fillers and Polyurethan binder Sous-couche résiliente permanente avec charges minérales et liant polyuréthane Dauerelastisches Unterlagsmaterial aus mineralischen Füllstoffen und Polyurethanbindemittel Permanent veerkrachtige ondervloer die minerale vulstoffen en polyurethan bindmiddel bevat
---	---

Thickness Epaisseur Dicke Dikte	1,55mm
---------------------------------------	--------

SIZE & PACKING | DIMENSIONS & EMBALLAGE | ABMESSUNG & VERPACKUNG | FORMAAT & VERPAKKING

Roll format Format du rouleau Rollenformat Rolafmetingen	approx. 10m x 1m (10m ² per roll)
Weight per sqm Poids au mètre carré Gewicht pro m ² Gewicht per m ²	1,45kg/m ²
Weight per roll Poids par rouleau Gewicht pro Rolle Gewicht per rol	14,5kg/roll

TEST RESULTS | PERFORMANCES TECHNIQUES | TESTERGEBNISSE | TESTRESULTATEN

Inflammability Classement feu Brandverhalten Brandklasse	EN 13501	Bfl-S1
Impact sound reduction (fully loose-laid) in combination with Moduleo Click 4,5mm. Réduction du bruit de transmission (pose libre) en combinaison avec le Moduleo Click 4,5mm. Trittschalldämmung (vollständig lose verlegt) in Kombination mit jedem 4,5mm Moduleo Click. Contactgeluidreductie (bij losse verlegging) in combinatie met Moduleo Click 4,5mm.	EN ISO 10140-3	ΔLw= 14dB
Thermal resistance R Résistance thermique R Wärmedurchlasswiderstand R Warmtedoorlaatweerstand R	DIN 52616	0,01 m ² K/W
Underfloor heating Chauffage par le sol Fußbodenheizung Vloerverwarming	EN 12524	Suitable, max 27° C Adapté, max 27° C Geeignet, max 27° C Geschikt, max 27° C



a division of **ivc group**

Nijverheidslaan 29 8580 Avelgem Belgium T +32 (0)56 653 211 F +32 (0)56 653 229
info@ivcgroup.com www.ivcgroup.com BTW BE 0866.682.231